

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-147236

(43) 公開日 平成11年(1999) 6月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

B 2 9 C 45/14
43/18
43/20
45/77
45/78

B 2 9 C 45/14
43/18
43/20
45/77
45/78

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-316707

(22) 出願日 平成9年(1997)11月18日

(71) 出願人 000000206

宇部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

(72) 発明者 岡本 昭男

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地


宇部興産株式会社機械・エンジニアリング
事業本部内

(54) 【発明の名称】 表皮材インサート成形の成形条件設定方法および装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 表皮インサート成形品の製造にあたり、外観品質判定結果を入力するのみで最適成形条件設定を自動的に可能とすること。

【解決手段】 一对の金型の間に表面に加飾層を有する表皮材をインサートして型締した後コア材となる熔融樹脂を射出充填する。表皮材の加飾層は、射出充填中の第1の型開量値と、型締圧力値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、第1切替タイミング条件と、第2切替タイミング条件とを成形条件値として初期設定した後に試し打ち成形とオペレータによる目視外観品質判定を行い、判定結果に基づいて成形条件の変更が必要な場合には、予め準備した修正プログラムを用いて、各成形条件を修正して表皮材加飾層の損傷を防止する最適成形条件を設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する左右一対または上下一対の金型の間に表面に加飾層を有する表皮材を介在させて型締した後、該表皮材と該両金型とで形成される金型キャビティ空間内にコア材となる溶融樹脂を射出充填して、該表皮材と該コア材とを一体成形する表皮材インサート成形方法において、

表皮材の加飾層は、融点コア材の融点より高く、ガラス転移点コア材の融点より低い材質を選定し、予めコア材樹脂の冷却固化収縮量を算出し、算出した収縮量を加算した樹脂量をコア材樹脂の射出充填量として金型キャビティ空間内に射出充填する射出充填条件と、射出充填中の第1の型開量値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、金型キャビティ空間内に充填されたコア材樹脂の賦形負荷を目的とした型締圧力値と、第1の型開量値の型開状態から型締圧力値の型締状態へ切替える第1切替タイミング条件と、型締圧力値の型締状態から第2の型開量値の型開状態へ切替える第2切替タイミング条件とを成形条件値として初期設定した後、試し打ち成形とオペレータによる目視外観品質判定を行い、目視外観品質判定結果に基づいて成形条件の変更が必要な場合には、予め準備した修正プログラムを用いて、各成形条件を修正して成形中の表皮材加飾層の損傷を防止する最適成形条件を設定したことを特徴とする表皮材インサート成形の成形条件設定方法。

【請求項2】 第1切替タイミング条件は、コア材樹脂の射出充填完了時点とした請求項1記載の表皮材インサート成形の成形条件設定方法。

【請求項3】 第2切替タイミング条件は、表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で、予め設定した設定温度に、表皮材加飾層温度またはコア材樹脂温度が到達した時点とした請求項1記載の表皮材インサート成形の成形条件設定方法。

【請求項4】 第2切替タイミング条件は、表皮材加飾層温度またはコア材樹脂温度が予め設定した設定温度に到達した時点と、第1切替タイミング条件が成立した時点で起動するタイマのタイムアウト信号で初期設定した請求項1から請求項3記載の表皮材インサート成形の成形条件設定方法。

【請求項5】 修正プログラムは、オペレータの目視外観品質判定結果により得られた品質不具合項目ならびに品質不具合程度に対応して、予め設定された修正方向及び修正量に基づいて、初期設定した各成形条件値のうち修正必要な項目を選択する機能と、選択された設定項目の設定値を修正する機能を備えたとともに、修正後の設定値が予め設定した限界修正値に達するとき、金型温度ならびにコア材樹脂温度からなる成形附帯条件を変更する操作指令を射出成形装置に与える機能を付与した請求項1から請求項4記載の表皮材インサート成形の成形条件設定方法。

【請求項6】 対向する左右一対または上下一対の金型の間に表面に加飾層を有する表皮材を介在させて型締した後、該表皮材と該両金型とで形成される金型キャビティ空間内にコア材となる溶融樹脂を射出充填して、該表皮材と該コア材とを一体成形する表皮材インサート成形装置において、コア材樹脂の冷却固化収縮量を加算した樹脂量をコア材樹脂の射出充填量として金型キャビティ空間内に射出充填する射出充填条件と、射出充填中の第1の型開量値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、金型キャビティ空間内に充填されたコア材樹脂の賦形負荷を目的とした型締圧力値と、第1の型開量値の型開状態から型締圧力値の型締状態へ切替える第1切替タイミング条件と、型締圧力値の型締状態から第2の型開量値の型締状態へ切替える第2切替タイミング条件を成形条件値として初期設定し入力する初期設定入力部と、初期設定入力部の設定値に基づいて表皮材インサート成形を行う射出成形装置を駆動制御する成形装置制御部と、目視外観品質判定結果を入力する品質判定入力部と、品質判定入力部の入力値に基づいて初期設定した各成形条件設定値を修正して、成形中の表皮材加飾層の損傷を防止する最適成形条件を設定する修正プログラムを格納する修正プログラム格納部とを備えた表皮材インサート成形の成形条件設定装置。

【請求項7】 成形中の表皮材加飾温度またはコア材樹脂温度を検出する温度検出部と、初期設定入力部に表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で設定された設定温度で、第2切替タイミング条件の操作指令を初期設定し入力する機能を付与した請求項6記載の表皮材インサート成形の成形条件設定装置。

【請求項8】 第1切替タイミング条件が成立した時点で起動するタイマと、初期設定入力部に表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で設定された設定温度で第2切替タイミング条件の操作指令をタイマのタイムアウト信号で初期設定し入力する機能を付与した請求項6記載の表皮材インサート成形の成形条件設定装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、コア材の賦形と同時に、コア材の表面に加飾層を有する加飾性表皮材を融着一体化した成形品を得る表皮材インサート成形の成形条件設定方法および装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、自動車、家電、建材等を使用される樹脂成形部品は、クッション性、装飾性、手触り感等の付加価値を高めたり、あるいは、成形工程の省工程化によるコストダウンのため、下記に示すようなコア層樹脂の表面に、たとえば起毛性表皮材などの加飾性ある表皮材を一体成形する2層成形が実施されていた。すなわ

ち、

【0003】① 射出成形機を使用して行なう場合
型開された両金型間に表皮材をセットし、型閉して型締を行ない、その後、表皮材と金型とで形成された金型キャビティ内に、コア材となる熔融樹脂を射出充填する。そして、射出ユニットを用いて保圧供給を行ない、規定時間冷却を行ない、型開して製品取出を行なう。

【0004】② プレス成形機を使用して行なう方法
型開された両金型間に表皮材をセットし、所定の型開量に両金型を保持したまま、表皮材と金型とで形成される空間内に、コア材となる熔融樹脂を射出充填した後、両金型を型締プレスし、その後、規定時間冷却を行ない、型開して製品取出を行なう。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の方法では、下記に示すような問題があった。
(1) コア材の射出時や型締プレス時に、高温高压の熔融樹脂が表皮材に負荷されコア材冷却完了まで継続されるため、表皮材の損傷が激しく、品質ダウンや外観不良を招来する。たとえば、ソフト感、クッション性の表面加飾性能を求めた表皮材（一般には発泡層がラミネートされている場合が多い）では、発泡層の潰れによるソフト感、クッション性の消失が起こり表皮表面に凹凸が発生し、手触り感、高級感の表面加飾性能を求めた表皮材（起毛層をラミネート）では、毛倒れによる風合い（手触り感と高級感）の消失が起こり、外観不良を起こし品質ダウンする。

【0006】(2) 成形中の表皮材損傷を最小化するため、熟練したオペレータがすべての要因を把握したうえで最適成形条件を経験と勘で設定し運転することも考えられるが、成形品の品質がオペレータの熟練度に依存するため、若年の未熟なオペレータでは対応しきれない。すなわち、

① 通常の成形条件設定項目（射出プロファイル／型締プロファイル）だけでなく、表皮材インサート成形に特有な成形条件設定項目（表皮材特性／コア材特性／表皮材とコア材樹脂の相性／金型温度／コア材樹脂温度／表皮材インサートによる金型キャビティ内に樹脂流動の変化予測／表皮材のインサート方法等・・・数多い）を十分に把握する必要がある。

② 成形品の品質判定結果と上記①の成形条件設定項目（修正因子の特定化と修正量の算出）との相関を十分に把握する必要がある。特に、表皮材損傷防止とコア材賦形性向上は相反する制御因子であり、その決定は微妙である。

③ オペレータは上記①、②を十分に理解習得し、正しい判断のもとに正確な最適成形条件値を数値入力しなければならない。

【0007】(3) オペレータの熟練度の不足をカバーする目的で補足的な対策手段を講じることも考えられる

が十分な効果はなく、高品質の表皮一体成形品を低コストで安定して得ることはできない。たとえば、

① 成形後の不具合箇所の復元処理（起毛層表皮材では人手による強制的な毛起こし作業）に依存しても、コストアップを招き、表皮材本来の風合いの完全復元は困難である。

② 表皮材の多層処理（コア側に耐熱／耐圧性を有する保護層のラミネート対策）を実施しても、やはりコストアップを招き、表皮材の厚さ増加による成形性の低下を惹起するなど完全な損傷防止効果を期待できない。

【0008】

【課題を解決するための手段】以上のような課題を解決するために、本発明においては、第1の発明では、対向する左右一対または上下一対の金型の間に表面に加飾層を有する表皮材を介在させて型締した後、該表皮材と該両金型とで形成される金型キャビティ空間内にコア材となる熔融樹脂を射出充填して、該表皮材と該コア材とを一体成形する表皮材インサート成形方法において、表皮材の加飾層は、融点コア材の融点より高く、ガラス転移点コア材の融点より低い材質を選定し、予めコア材樹脂の冷却固化収縮量を算出し、算出した収縮量を加算した樹脂量をコア材樹脂の射出充填量として金型キャビティ空間内に射出充填する射出充填条件と、射出充填中の第1の型開量値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、金型キャビティ空間内に充填されたコア材樹脂の賦形負荷を目的とした型締圧力値と、第1の型開量値の型開量値の型開状態から型締圧力値の型締状態へ切替える第1切替タイミング条件と、型締圧力値の型締状態から第2の型開量値の型開状態へ切替える第2切替タイミング条件とを成形条件値として初期設定した後に、試し打ち成形とオペレータによる目視外観品質判定を行い、目視外観品質判定結果に基づいて成形条件の変更が必要な場合には、予め準備した修正プログラムを用いて、各成形条件を修正して成形中の表皮材加飾層の損傷を防止する最適成形条件を設定した。

【0009】また、第2の発明では、第1の発明において、第1切替タイミング条件は、コア材樹脂の射出充填完了時点とした。

【0010】さらに、第3の発明では、第1の発明において、第2切替タイミング条件は、表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で、予め設定した設定温度に、表皮材加飾層温度またはコア材樹脂温度が到達した時点とした。

【0011】そして、第4の発明では、第1の発明から第3の発明において、第2切替タイミング条件は、表皮材加飾層温度またはコア材樹脂温度が予め設定した設定温度に到達した時点と、第1切替タイミング条件が成立した時点で起動するタイマのタイムアウト信号で初期設定した。

【0012】また、第5の発明では、第1の発明から第

4の発明において、修正プログラムは、オペレータの目視外観品質判定結果により得られた品質不具合項目ならびに品質不具合程度に対応して、予め設定された修正方向及び修正量に基づいて、初期設定した各成形条件値のうち修正必要な項目を選択する機能と、選択された設定項目の設定値を修正する機能を備えるとともに、修正後の設定値が予め設定した限界修正値に達するとき、金型温度ならびにコア材樹脂温度からなる成形附帯条件を変更する操作指令を射出成形装置に与える機能を付与した。

【0013】さらに、第6の発明では、対向する左右一対または上下一対の金型の間に表面に加飾層を有する表皮材を介在させて型締した後、該表皮材と該両金型とで形成される金型キャビティ空間内にコア材となる溶融樹脂を射出充填して、該表皮材と該コア材とを一体成形する表皮材インサート成形装置において、コア材樹脂の冷却固化収縮量を加算した樹脂量をコア材樹脂の射出充填量として金型キャビティ空間内に射出充填する射出充填条件と、射出充填中の第1の型開量値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、金型キャビティ空間内に充填されたコア材樹脂の賦形負荷を目的とした型締圧力値と、第1の型開量値の型開状態から型締圧力値の型締状態へ切替える第1切替タイミング条件と、型締圧力値の型締状態から第2の型開量値の型開状態へ切替える第2切替タイミング条件を成形条件値として初期設定し入力する初期設定入力部と、初期設定入力部の設定値に基づいて表皮材インサート成形を行う射出成形装置を駆動制御する成形装置制御部と、目視外観品質判定結果を入力する品質判定入力部と、品質判定入力部の入力値に基づいて初期設定した各成形条件設定値を修正して、成形中の表皮材加飾層の損傷を防止する最適成形条件を設定する修正プログラムを格納する修正プログラム格納部とを備えた。

【0014】第7の発明では、第6の発明において、成形中の表皮材加飾温度またはコア材樹脂温度を検出する温度検出部と、初期設定入力部に表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で設定された設定温度で、第2切替タイミング条件の操作指令を初期設定し入力する機能を付与した。

【0015】第8の発明では、第6の発明において、第1切替タイミング条件が成立した時点で起動するタイマと、初期設定入力部に表皮材加飾層のガラス転移点と融点との間のゴム状弾性を示す温度領域内で設定された設定温度で第2切替タイミング条件の操作指令をタイマのタイムアウト信号で初期設定し入力する機能を付与した。

【0016】

【発明の実施の形態】以上の第1～第8の発明を実施することにより、下記のような好ましい成形が実施される。

① オペレータは成形条件設定値を概要設定し表皮材インサート成形装置へ入力（初期設定）し、試し打ち成形が行われる。得られた成形品をオペレータは目視外観品質判定をして判定結果を表皮材インサート成形装置へ入力（品質判定）する。表皮材インサート成形装置は入力された品質判定結果に応じて、先に入力された初期設定値のうち修正すべき設定値の選択と修正量を修正プログラムで自動的に決定（自動修正）し、修正された成形条件設定値で正常な成形品を得る。このため、熟練度の高いオペレータでも容易に最適成形条件設定が可能となる。

【0017】② 型開保持した状態でコア材樹脂射出充填（冷却固化収縮量を加算）する。充填完了（第1切替タイミング条件）と同時に型締力を負担させて型締保圧を行う。型締保圧工程中に表皮材加飾層のゴム状弾性を示す温度領域内（融点 T_m ～ガラス転移点 T_g ）の設定値に表皮材加飾層がコア材樹脂温度に到達（温度制御またはタイマ制御、第2切替タイミング条件）した時点で、型締圧力から型締位置へ制御切替するとともに、所定の型開量値で所定の設定時間、型開保持することにより、型締保圧工程でコア材の賦形を行い、型開保圧工程で成形中に損傷を受けた表皮材の弾性力による回復を行う。その結果、コア材賦形性アップと表皮材損傷防止の相反する制御因子を同時に的確にコントロールすることが可能となる。

【0018】③ 修正プログラム（オペレータの品質判定結果に応じて初期設定値の修正機能と修正限界値を超過した場合の付帯設備への補正指令付与機能）により通常の成形条件設定項目と表皮材インサート成形に特有な成形条件項目と品質判定結果との相関を的確に定量化するとともに自動修正化を達成する。これにより、初期設定の各成形条件設定値を正しく修正可能とすることができ。

【0019】④ 上記①～③の最適条件設定作業が自動的に遂行できる機能を成形装置に付与したことにより、表皮材インサート成形の最適条件設定の自動運転が可能となる。

【0020】⑤ 成形装置に成形中の表皮材加飾層またはコア材樹脂温度を検出する機能と、第2切替タイミング条件を温度設定し入力できる機能を付与することにより、成形中の外乱因子に影響されことなく安定した最適成形条件の自動運転を可能となる。

【0021】⑥ また、第2切替タイミング条件を第1切替タイミング条件成立で起動するタイマのタイムアウト信号で設定し入力できる機能を成形装置に付与することにより、安定した最適成形条件の自動運転の低コスト化を可能とする。

【0022】

【実施例】以下図面に基づいて本発明の実施例の詳細について説明する。図1および図2は本発明の実施例に係

り、図1は本発明に使用する表皮材インサート成形装置の全体構成図、図2は本発明の表皮材インサート成形の成形条件設定方法の工程フローチャート、図3は表皮材インサート成形工程における表皮材加飾温度とコア材樹脂変形量ならびに加飾層の回復時間との相関図である。

【0023】図1に示すように、本発明における射出成形装置（射出成形機）100は、金型装置10と型締装置20と射出装置30と制御装置60とで構成される。金型装置10は、固定盤1に取り付けられた固定金型3と可動盤2に取り付けられた可動金型4とからなり、可動盤2および可動金型4は型締装置20の型締シリンダ22で前後進できるよう構成される。型締装置20は、金型装置10の両金型3、4の型開、型閉を作動する型締シリンダ22を備えており、可動金型4が固定金型3に対して図示しないタイバーに案内されて前後進する。

【0024】射出装置30は、バレル32内の外周にスパイラル状に取り付けられたスクリュ羽根36を備えたスクリュ34が、正逆転油圧モータ42および射出シリンダ40により回転自在で、かつ前後進自在に配設され、ホッパ38に供給された樹脂ベレットを加熱溶融して混練しつつノズル39を経由して、金型3、4間に形成される金型キャビティ5内へ溶融樹脂を射出する。すなわち、射出装置30は、ホッパ38内の樹脂原料をバレル32内の供給ゾーン、圧縮ゾーンにおいて加熱圧縮し、計量ゾーンにおいて溶融計量し、射出ゾーンを経てノズル39を介して金型キャビティ5内へ射出するよう構成される。射出シリンダ40および正逆転油圧モータ42には、油圧供給源50により供給される作動油が射出制御部62の操作指令を受けた油圧制御弁52で設定された一定の圧力で供給され、駆動される。

【0025】一方、制御装置60は、図1に示すように、成形装置制御部61とこれに接続され油圧制御弁52に操作指令を発信する射出制御部62および型締制御部67で構成され、さらに成形装置制御部61には初期設定入力部63と修正プログラム格納部64と品質判定入力部65と可動金型4に配置された温度センサで計測された温度情報を検知する温度検出部66とが接続される。型締制御部67は型締装置20の型締シリンダ22に油圧制御弁69を経由して操作信号を与える。70は油圧供給源である。なお、本実施例では、直圧式の型締装置を有する射出成形機を用いたが、トグル型締装置の射出成形機や、あるいは豎型の射出成形機または電動式の型締装置を有する射出成形機を使用してもよい。

【0026】図2は本発明の表皮材インサート成形の成形条件設定方法の工程フローチャートを示したもので、図2に示す工程にしたがって成形条件設定を行なう。

(1) 成形条件設定値の初期設定

① コア材樹脂の冷却固化収縮量を加算した樹脂量をコア材樹脂の射出充填量として金型キャビティ空間内に射出充填する射出充填条件と、射出充填中の第1の型開量

値と、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する第2の型開量値と、金型キャビティ空間内に充填されたコア材樹脂の賦形負荷を目的とした型締圧力値などの各設定値を初期設定値とする。これらの成形条件設定値は、運転上の常識的な範囲の概略設定値で良く、以後に実施される後述の修正プログラムによる修正作業で最適成形条件に自動的に修正される。したがって、初期設定にあたっては、特殊な知識や経験豊富な熟練度は不要で、誰にでも設定出来る。

② 例えば、第1の型開量は、射出時のゲート部付近のコア材溶融樹脂の表皮材への直接衝突を回避（ゲート部近傍の表皮材損傷防止）することができるが、ゲート形状ならびにコア材射出条件等により適正型開量は異なるが、例えば、20mm以上あればゲート部近傍の表皮材損傷防止の効果は十分得られることを実験で確認済みである。ただし、この場合は、金型が開いても樹脂が漏れない金型構造が必要である。

【0027】(2) 修正プログラム作成

① オペレータの目視外観品質判定結果により得られた品質不具合項目（不良項目）ならびに品質不具合程度に対応してあらかじめ設定された修正方向および修正量からなる修正プロファイルに基づいて、初期設定した各成形条件値のうち修正必要な項目を選択する機能と、選択された設定項目の設定値を修正する機能を備えとともに、修正後の設定値が予め設定した限界修正値に達するとき、金型温度ならびにコア材樹脂温度からなる成形付帯条件を変更する操作指令を射出成形装置に与える機能を付与した修正プログラムを作成し、修正プログラム格納部64へ入力する。

30 【0028】(3) 試し打ち成形実施

① まず、金型装置10の両金型3、4を型開し、金型パーティング面の金型キャビティ5に対向する所定位置に表皮材Sをセットし、所定の型開量値で型開保持した後、コア材樹脂を射出し、保圧（型締力作用）を行ない、コア材樹脂の冷却固化を待って型開し、試作成形品の取出を行なう。

② 表皮材Sは、PP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）等の樹脂シート表面に例えば、合成繊維の織布や起毛布などの加飾層を形成した2層シートである。なお、樹脂シートは、成形品表面に加飾層を形成し、かつ、コア材との融着一体化を図る目的で設けられるが省略してもよい。また、必要に応じて、樹脂シート裏面にクッション層等を設けてもよい。また、本実施例では、表皮材はシート状のものをを用いたがあらかじめ成形品形状に概略成形したプリ成形品でもよい。セット方法は、針刺し、真空吸引、コア押し付け等いずれでもよい。加飾層は、弾性回復現象を利用するために、融点 T_m がコア材樹脂の融点 T_m' よりも高く、ガラス転移点 T_g がコア材樹脂の融点 T_m' よりも低い材質のものを採用する。具体的な例として、たとえば、コア材QにPP（タ

ルク添加でもよい)を使用した場合、コア材融点 T_m' は170~180℃であるから加飾層にPET(融点 $T_m=230\sim240$ ℃、ガラス転移点 $T_g=70\sim90$ ℃)を採用する。

【0029】(4)オペレータによる目視外観品質判定と判定結果による修正作業

① 成形された試作成形品を観察して、品質判定を行ない、不良項目と不具合程度を入力する。

② 初回の試し打ちの試作成形品における目視外観品質判定でいきなり良品となった場合には、初期設定した成形条件設定値が最適成形条件設定値となって設定作業は完了し、即座に実操業運転に移行する。

③ 試作成形品における目視外観品質判定により不具合(品質不良)が出た場合は、①に入力された不具合項目および不具合程度を、既に作成した修正プログラムにしたがって成形条件設定値が修正され、再度、修正された成形条件設定値による成形が行なわれ、以後、目視外観品質判定、修正が良品となるまで繰り返される。

【0030】④ 本発明の修正プログラムの特徴は、表皮材加飾層のゴム状弾性による弾性回復挙動を成形条件の修正プロファイルに組み込んだところにある。すなわち、成形中の表皮材加飾層は、射出充填されたコア材樹脂保有熱量で加熱され、たとえば、コア材樹脂温度が200℃設定であれば、100℃~120℃の温度に達する。この温度領域では表皮材加飾層はゴム状弾性を有する状態となり、加飾層は容易に弾性変形出来る。したがって、この状態で加飾層が弾性変形出来るスペース(すなわち、加飾層を含む表皮材に厚さに相当する第2の型開量)を与えてやることにより、成形中(特に、コア材樹脂射出充填後の型締圧力値を負荷したコア材賦形工程中)に損傷した表皮材がもとの風合いを回復し、表皮材損傷が皆無か極めて少ない状態となり高品質の表皮インサート成形が実現出来る。

【0031】⑤ この考えに基づいて図3に示すとおり、加飾層のゴム状弾性を示す温度領域での弾性回復による表皮材損傷防止能力、すなわち、回復に要する時間と、コア材樹脂の冷却固化状態(賦形性/変形量)のバランスを、温度検出部66で検知された成形中の温度(表皮材加飾層温度およびコア材樹脂温度)が、品質判定結果に応じて修正可能なガラス転移点 T_g と融点 T_m' 間に設定した設定温度に達したときに型締力の除去を行なうとともに、加飾層を含む表皮材の厚さに相当する型開保持することにより制御する。こうすることにより、極めて困難とされていた表皮材損傷防止とコア材樹脂賦形性向上という相反する技術事項を成形中の温度管理のみで同時に達成することが出来る。

【0032】⑥ また、第2切替タイミング設定については、上述の温度制御からタイマ制御の変換も可能である。例えば、成形中の表皮材加飾層ならびにコア材樹脂の温度変化挙動を計測テスト実施で把握し、または流動

解析ならびに温度変化解析プログラムを使用してシュミレーション計算で把握して、時間の関数に変換してタイマ起動で条件設定する。こうすることにより、制御性のアップや温度センサ取付不要によるコストダウンならびにメンテナンス性のアップが期待できる。なお、初期設定の際にラフ設定があっても試し打ちによる品質判定に伴う各成形条件設定の修正で十分にカバーすることが可能である。

【0033】⑦ 上述した修正プログラムに基づいて、初期成形条件設定値の修正項目選択とその修正方向(増減方向)および修正量を算出する。例えば、不具合項目の中で「シート損傷」に対しては、第2切替タイミング条件の設定温度を増加方向へ修正し回復能力のアップを図る。反面、コア材樹脂の冷却固化度(賦形性)がダウンするため、型締力を増加する方向で修正を図り賦形性ダウンをカバーする。さらに、これに型開量(第1および第2)を増加する方向に修正して、全体のバランスを微調整するとともに射出時のゲート部近傍の表皮材損傷の最小化と回復スペースのアップを図る。

【0034】⑧ 「バリ発生」に対しては、射出充填量を減少方向へ修正し、これに射出充填条件(圧力や速度など)を修正してバランスを微調整する。

⑨ 「ショートショット発生」に対しては、型締力および射出充填量を増加方向に修正し、これに射出充填条件(圧力や速度など)を修正してバランスを微調整する。

【0035】(10) 修正の繰り返しの無限ループの条件出しエラーを避けるため、限界修正値を設けた。修正量が限界修正値に達する場合は、たとえば、金型温度設定またはコア材樹脂温度設定が低過ぎたために、加飾層の加熱不足による利用可能なゴム状弾性温度領域の縮小(成形条件設定範囲の縮小)が考えられる。この場合は、金型温度やコア材樹脂温度の成形付帯条件設定値の修正が行なわれる。

(11) このように、本発明の修正プログラムでは、品質判定結果、不良項目と設定値の修正パターンの相関を定量化し、表皮材損傷の回復とコア材樹脂賦形性をともに実現するプログラムミングを作成し、オペレータ熟練度に関係なく最適成形条件設定が容易に達成できるようになった。

【0036】

【発明の効果】以上述べたように、本発明の方法によれば、下記のような優れた効果が達成される。すなわち、

① オペレータの熟練度に関係なく成形中の表皮材の損傷を極めて少なくできる最適成形条件の設定が容易に可能となる。

② 最適成形条件の算出・設定は、プログラミングによる自動化の達成により、オペレータ技量の個人差を解消し品質の均一安定化が実現する。

③ 表皮材損傷による修復後工程や表皮材多層化処理が不要で、表皮材本来の風合いを維持した高品質な外観性

能を有する表皮材インサート成形品を低コストで安定供給できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明に使用する表皮材インサート成形装置の全体構成図、図2は本発明の実施例に係る射出成形機の全体構成図である。

【図2】本発明の表皮材インサート成形の成形条件設定方法の工程フローチャートである。


【図3】本発明の実施例に係る表皮材インサート成形工程における表皮材加熱温度とコア材樹脂変形量ならびに加熱層の回復時間との相関図である。

【符号の説明】


- 1 固定盤
- 2 可動盤
- 3 固定金型
- 4 可動金型
- 5 金型キャビティ
- 10 金型装置
- 20 型締装置
- 22 型締シリンダ
- 30 射出装置
- 32 バレル

- 34 スクリュ
- 36 スクリュ羽根
- 38 ホッパ
- 39 ノズル
- 40 射出シリンダ
- 42 油圧モータ
- 50 油圧供給源
- 52 油圧制御弁
- 60 制御装置
- 61 成形装置制御部
- 62 射出制御部
- 63 初期設定入力部
- 64 修正プログラム格納部
- 65 品質判定入力部
- 66 温度検出部
- 67 型締制御部
- 69 油圧制御弁
- 70 油圧供給源
- 100 射出成形装置（射出成形機）
- 20 Q コア材（コア材樹脂）
- S 表皮材


【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

B 2 9 C 45/80

B 2 9 C 45/80

// B 2 9 L 9:00

PAT-NO: JP411147236A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11147236 A
TITLE: METHOD AND DEVICE FOR
SETTING MOLDING CONDITION
FOR SKIN MATERIAL INSERT
MOLDING
PUBN-DATE: June 2, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
OKAMOTO, AKIO	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
UBE IND LTD	N/A

APPL-NO: JP09316707
APPL-DATE: November 18, 1997

INT-CL (IPC): B29C045/14 , B29C043/18 ,
B29C043/20 , B29C045/77 ,
B29C045/78 , B29C045/80

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the elimination of soft feeling and cushioning properties generated by the collapse of a foamed layer by using a modified program prepared preliminarily and modifying respective molding

conditions in the case the change of the molding conditions based on the visual outer appearance quality judgement result provided by an operator after the trial molding is required.

SOLUTION: The function of selecting items for which modification is required and the function of modifying the set value are provided, and when the modified set value reaches the critical modified value, a modified program provided with the function of issuing an operation command for changing attached conditions to an injection molding device is formed and input into a modified program storage section 64. Both molds 3 and 4 of a mold device are mold opened, and a skin material S is set on the given position and mold opened and held thereon, and then core material resin is injected, and pressure dwelling is carried, out and mold opening is carried out after cooling and solidifying core material resin, and a trial molded product is released. The molded trial molded product is released. The molded trial molded product is observed and the product quality judgement is carried out, and when defective items and the degree of defect are input, the molding condition set value is modified in compliance with a modified program.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO